



Návod na čistenie a ošetrovanie liatych podláh Arturo opatrených 1K PUR lakom

Zdôvodnenie:

Správny spôsob čistenia a údržby zaisťuje vašim podlahám dlhú životnosť a udržiava úžitkovú hodnotu.

Preventívne opatrenie:

Veľké množstvo bežných nečistôt je možno zachytiť inštaláciou čistiacej rohože pri vchode, alebo vstupe do objektu. Aj tieto priestory je nutné zahrnúť do bežného čistenia.

Bežné pravidelné čistenie:

Bežné čistenie by malo byť realizované v závislosti na stupni znečistení priebežne. Pritom je podlaha zbavená prachu a nečistôt bez šmúh a zvyškov. Toto čistenie zároveň predlžuje životnosť podlahy. Vďaka obsahu hodnotných ošetrovacích komponentov sú podlahy zároveň chránené; v prípade že tieto podlahy majú už prvé ošetrovanie, predlžuje sa pravidelným čistením výrazne jeho účinnosť.

K pravidelnému bežnému čisteniu použite koncentrát **RZ 181 Elastic Wischpflege** riedený s čistou vodou v pomere 1:200 (= 50 ml na 10 litrov čistej vody). K nanášaniu používame zaklapávacieho držiaku **RZ Klapphalter** s mopom s jemným vláknom **RZ Feinfaser-Mopp**.

Nanesený čistiaci roztok necháme iba vyschnúť, nevytierame.

Upozornenie:

Zmena v používaní čistiaceho prostriedku môže mimoriadne účinky ošetrovania negatívne ovplyvniť.

Základní čistenie:

V závislosti na zaťažení a s tým spojeným stupňom znečistenia v určitých časových intervaloch vykonať základné čistenie podláh. V závislosti na intenzite zaťaženia a spôsobe realizácie bežného čistenia môžeme toto základné čistenie vykonať v objektoch v intervaloch 12 – 18 mesiacov. Základným čistením odstránime staré zvyšky ošetrovacích prostriedkov, odolné nečistoty a iné zvyšky, ktoré negatívne ovplyvňujú povrchový vzhľad podlahy.

K základnému čisteniu použijeme zriedený prostriedok **RZ 150 Grundreiniger** s čistou vodou v pomere od 1:10 až 1:20 v závislosti na stupni znečistení a zaťaženi podlahy. Tento základný čistiaci prostriedok nanesieme predpísaným spôsobom na podlahu a necháme pôsobiť cca. 15 minút a následne podlahu okartáčujeme ručne alebo opracujeme jednotúčovým strojom pomocou červeného padu.

V prípade veľmi odolných nečistôt môžeme použiť prostriedok **RZ 150 Grundreiniger** neriedený.

Vytvorený kúpeľ s uvoľnenými nečistotami vysajeme vysávačom pre mokré vysávanie a podlahu následne dôkladne neutralizujeme vodou a to do tej doby, pokiaľ nie je čistiaci roztok s nečistotami celkom odstránený.

Odstránenie škvŕn a flákov, šmúh po gumových podrážkach:

Silno odolné flaky a šmuhy po podrážkach topánok, ktoré nie je možné odstrániť bežným pravidelným čistením, môžeme odstrániť prostriedkom **RZ 190 Boden Fleckenlöser** za použitia handričky alebo bieleho / zeleného padu.

Pozor: tento prostriedok odstraňuje aj ochranný film.

Snažte sa pokiaľ možno odstraňovať škvŕny okamžite po ich vzniku, pretože niektoré typy škvŕn sa postupom času do podlahoviny zažerú a následne je veľmi zložitá ich bez zvyšku z podlahy odstrániť. Po vykonaní odstránenia škvŕn by malo samozrejme nasledovať základné čistenie.

Pridaním týchto informácií o spôsobe čistenia a údržby spĺňa podlahárska firma svoju povinnosť užívateľa podlahovej krytiny v súlade s normou DIN VOB 18356/18365 „Parketárske/ Podlahárske práce“. Platia uznávané pravidlá pre remeslo a súčasný stav techniky. Dodržujte informácie a odporúčenia pre spracovanie od výrobcov podlahových krytín.