



HA-UZ MARKET

Rýchlo zrelý tenký poter

Táto samorozlievacia, vláknami zosilnená cementová hmota s malým obsahom emisií, je určená na vyrovnávanie a nivelizovanie menších nerovností a vyplnenie podkladu **v hrúbke vrstvy 4 - 40 mm**. Ide o ideálnu kombináciu medzi úsporným vyrovnaním, všestranným použitím, najlepšimi spracovateľskými vlastnosťami a malým pnutím pri tuhnutí i pri veľkých hrúbkach vrstvy.

Je to prášková, zušľachtená suchá malta so špeciálne hrubozrnnou čiarou zrnitosti. Po rozmiešaní s vodou vytvára hydraulicky vytvrdzujúcu tekutú hmotu s vynikajúcimi spracovateľskými vlastnosťami.

Vlastnosti:

- Obsahujúca vlákna
- Rýchlo tvrdnúca
- Výborne tekutá a čerpatelná
- S veľmi malým pnutím
- Skoro zrelá na kladenie
- Dobre savá
- Vysoká pevnosť v tlaku a ťahu pri ohybe
- GISCODE ZP1 / nízky obsah chrómanov
- EMICODE EC 1 R / veľmi malý obsah emisií



CE	
Uzin Polska Produkty Budowlane Sp. z o.o. ul. Jaworzynska 287 59-220 Legnica	
EN 13813 CT-C20-F5 Project screed for substrates in interior locations	
Reaction to fire	A 1 fl
Compressive strength	C 20
Flexural strength	F 5



Použitie:

- Zhotovenie rovných, drsných plôch pre textilné, elastické, PVC, CV, kaučukové, alebo polyolefinové podlahoviny a linoleum
- Stierkovanie pred kladením keramických obkladov a obkladov z prírodného kameňa
- Cementové a kalciumsulfátové potery, betón, terazzo, potery z liateho asfaltu
- Staré podklady s pevne pridrznými zvyškami lepidiel a stierkovacích hmôt
- Normálne namáhanie v obytných, podnikateľských a priemyselných priestoroch
- Teplovodné podlahové kúrenie
- Podlahové vyhrievanie s elektrickými plošnými vykurovacími vodičmi
- Namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529



HA-UZ MARKET

Rýchlo zrelý tenký poter

Ukážka aplikácie:



Prebrúsením podkladu [brúskou WOLFF](#) odstránime nečistoty a následne dôkladne vysajeme priemyselným vysávačom. Takto pripravený podklad napenetrujeme vhodnou penetráciou (podľa typu podkladu, pri hrúbkach tenkého poteru nad 10 mm použijeme epoxidovú penetráciu [UZIN PE 480](#) a presypeme kremičitým pieskom frakcie 0,3 – 0,8).



Na všetky dotknuté stavebné časti ako steny, stĺpy, podesty, trubky a pod. nalepíme okrajovú dilatačnú pásku [UZIN Randdämstreife](#). Poterovú zmes [UZIN NC 196](#) miešame v správnom pomere s vodou podľa technického listu (5 l na 25 kg) a aplikujeme v požadovanej hrúbke.

Tabuľka spotreby		
Hrúbka vrstvy	Spotreba	25 kg vrece stačí na cca
4 mm	7,2 kg/m ²	3,5 m ²
10 mm	18,0 kg/m ²	1,4 m ²
20 mm	36,0 kg/m ²	0,7m ²